


Armaflex®
Rail

ERSTKLASSIG FÜR ZÜGE



- Fortschrittlicher Brandschutz für Eisenbahnfahrzeuge: Gefährdungsstufe 2 & 3 nach EN 45545
- Verhindert wirkungsvoll Durchfeuchtung
- Hohe Flexibilität gewährleistet einfache Montage


ARMAFLEX RAIL SD

- Sehr gute Brandeigenschaften und eine äußerst geringe Rauchdichte
 - Microban® Ausrüstung bietet einen zusätzlichen Schutz vor gesundheitsschädlichen Mikroben wie Bakterien und Schimmelpilzbefall
 - Entspricht internationalen Bahnnormen für Dämmstoffe
- EN 45545 – HL2, R1
- NFPA 130
- DIN 5510-2
- GOST 12.1.044-89
- United Nations ECE R-118 p. 6-8



ARMAFLEX RAIL SD-C

- Integrierter antimikrobieller Microban® Schutz
 - Ausgezeichneter mechanischer Schutz und hohe UV-Beständigkeit
 - Abwaschbar und leicht zu reinigen
 - Erfüllt Anforderungen der höchsten Gefährdungsstufe
- EN 45545 – HL3, R1




ARMAFLEX RAIL ZH

- Die halogenfreie Dämmung setzt im Brandfall keine korrosiven Gase frei, die in Verbindung mit Löschwasser aggressive Säuren bilden können
 - Sehr gute Brandeigenschaften und eine äußerst geringe Rauchdichte
 - Faser- und staubfreies Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit
 - Hightech-Dämmung mit integriertem Brandschutz für Schienenfahrzeuge
- EN 45545 – HL2,R1



ARMAFLEX RAIL ZH-C

- Halogenfreie Dämmung, welche im Brandfall keine korrosiven Gase freisetzt, die in Verbindung mit Löschwasser aggressive Säuren bilden können.
 - Beständig gegen UV-Strahlen, Salzwasser und Chemikalien
 - Abwaschbar und leicht zu reinigen
 - Die Dämmung hat eine werkseitig aufgebrachte, metallisch-glänzende Beschichtung für erhöhte Hygieneanforderungen
- EN 45545 – HL3, R1



EN 45545

GEFÄHRDUNGSSTUFEN FÜR SCHIENENFAHRZEUGE

Anforderungen an den Brandschutz sind Bestandteil der europäischen Richtlinie zur Interoperabilität des europäischen Hochgeschwindigkeitsbahnnetzes. Die siebenteilige Norm EN 45545 "Bahnanwendungen - Brandschutz in Schienenfahrzeugen" wurde entwickelt, um Klassifizierungen und Brandprüfungen zu harmonisieren.

EN 45545 führt ein neues Konzept ein - Gefährdungsstufen (HL).



Operation category	Design category			
	N: Standard vehicles	A: Automatic vehicles	D: Double de-cked vehicle	S: Sleeping and couchette cars
1. Surface Operation	HL1	HL1	HL1	HL2
2. Metro - Tunnel Operation	HL2	HL2	HL2	HL2
2. Inter-City Tunnel Operation	HL2	HL2	HL2	HL3
4. Metro - Tunnel Operation - Restricted	HL3	HL3	HL3	HL3

Abhängig von ihrem Einsatzort werden alle Materialien in die Kategorien R1 bis R26 (R = Requirement Set, Anforderungsset) unterteilt. Technische Dämmstoffe werden gemäß ihrer Klassifizierung als R1-Materialien nach ISO 5658-2 (Flammenausbreitung), ISO 5660-1 (Wärmefreisetzung, Rauchentwicklung und Masseverlustrate) und EN ISO 5659-2 (optische Raumdichte und Rauchgastoxizität) geprüft.

DIE ANFORDERUNGEN FOLGEN DEM FIRST PRINZIP:

- Flammenausbreitung (**F**lame Spread)
- Entzündbarkeit (**I**gnitability)
- Hitzeabgabe (Heat **R**elease)
- Rauchfreisetzung (**S**moke Emissions)
- Emissionen toxischer Rauchgase (**T**oxic Gas Emissions)

Requirement set	Test method reference	Parameter unit	Requirement definition	HL1	HL2	HL3
R1 (for insulation material)	Spread of flame ISO 5658-2	CFE kWm ⁻²	Minimum	20	20	20
	Heat release, smoke production and mass loss rate ISO 5660-1	MAHRE kWm ⁻²	Maximum	-	90	60
	Smoke optical density and toxicity EN ISO 5659-2	Ds(4) dimensionless	Maximum	600	300	150
		VOF4 Minutes	Maximum	1200	600	300
		CITG dimensionless	Maximum	1.2	0.9	0.75

Technische Daten - Armaflex Rail SD

Kurzbeschreibung	Höchst flexibler, geschlossenzelliger Dämmstoff mit integriertem Brandschutz und antimikrobiellem Microban®-Produktschutz für die Bahnindustrie.
Materialtyp	Elastomerschaum auf Basis synthetischen Kautschuks; Werkmäßig hergestellter Elastomerschaum gemäß EN 14304 mit der patentierten Armaprene® Technologie; US Patent Nr. 8,163,811, EU Patent Nr. 2 261 305
Farbe	blau
Spezielle Materialhinweise	Selbstklebebeschichtung: Haftkleber-Beschichtung auf modifizierter Acrylat-Basis mit Gitternetzstruktur. Abdeckung aus Polyethylen-Folie. Die Abdeckfolie kann Spuren von Silikon enthalten.
Anwendungen	Dämmstoff / Isolierung für Luftkanäle und Rohrleitungen (inkl. Bogen, Armaturen, Flanschen) in Kälte- und Klimaanlageanlagen im Schienenfahrzeugbau.
Hinweise	Armaflex® Rail SD ist nicht für den Außeneinsatz geeignet und darf nicht ungeschützt der Witterung/UV-Strahlung ausgesetzt werden. In Innenräumen ist die direkte UV-Bestrahlung zu vermeiden.

Eigenschaft	Wert/Beurteilung			Prüfzeugnis ^{*1}	Überwachung ^{*2}	Besondere Hinweise
Temperaturbereich						
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenztemperatur	+ 110 °C	(+ 85 °C bei vollflächiger Verklebung von Platte oder Band auf dem Objekt.)		o/●	Prüfung nach EN 14706, EN 14707 und EN 14304
	Untere Anwendungsgrenztemperatur	-50 °C				
Wärmeleitfähigkeit						
Wärmeleitfähigkeit	ϑ_m	+/-0	°C	$\lambda =$	EU 5665	o/● Deklariert nach EN ISO 13787 Prüfung nach EN 12667 EN ISO 8497
	λ	$\leq 0,040$	W/(m · K)	$[40 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0009 \cdot \vartheta_m^2]/1000$		
Wasserdampfdiffusionswiderstand						
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ	\geq	5.000	EU 5665	o/●	Geprüft gemäß EN 12086 EN 13469
Brandverhalten						
Baustoffklasse	Gefährdungsstufe 3-19 mm		HL2, R1 (3mm Platte & Band: HL3, R1)	EU 6963 EU 6964 EU 6965 EU 6966	o/●	Deklariert gemäß EN 45545-2
	Brandverhalten und Brandnebenscheinungen		S4, ST2, SR2, FED < 1	D 5882		Klassifiziert nach DIN 5510-2, geprüft nach DIN 54837
	Russische Konformitätsbescheinigung		G1, V2, D2, T2, I1,8	RUS 6866		Deklariert gemäß: GOST 12.1.044-89
	Brandverhalten bei Verwendung in Motorfahrzeugen (ECE Verordnung) Platten 3-19 mm		Bestanden Anhang 6, 7, 8, 9	D 5842		ECE R-118
	NFPA 130 Amerikanische Brandprüfung an Eisenbahnkomponenten Platten 3mm, 13mm		$I_s \leq 25 D_s(4,0) \leq 100$	EU 5955 EU 5956		Klassifiziert nach NFPA 130:2014 Geprüft nach ASTM E 162:20 ACTM E 662:2012
Sonstige Brandklasse						
Praktisches Brandverhalten	Selbstlöschend, kein brennendes Abtropfen					
Sonstige technische Eigenschaften						
Abmessungen und Toleranzen	Gemäß EN 14304, Tabelle 1			EU 5665	o/●	Prüfung nach EN 822, EN 823, EN 13467
Gesundheitliche Aspekte	Erfüllen die hygienischen Anforderungen der russischen Eisenbahnindustrie			RUS 6567		
Lagerung und Haltbarkeit	Selbstklebende Bänder, selbstklebende Platten: 1 Jahr					Lagerung in trockenen, sauberen Räumen bei normaler relativer Luftfeuchtigkeit (50-70%) und Umgebungstemperatur (0-35 °C).

*1 Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Genehmigungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden.

*2 ●: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden
o: Werkseigene Produktionskontrolle

Technische Daten - Armaflex Rail SD

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind. Installationsanweisungen finden Sie in unserem Armaflex Montagehandbuch. Bitte wenden Sie sich an unseren Außendienst, bevor Sie Edelstahl isolieren.

Technische Daten - Armaflex Rail SD-C

Kurzbeschreibung	Hochflexibler, geschlossenzelliger vorbeschichteter Dämmstoff mit integriertem Brandschutz. geringe Rauchentwicklung und antimikrobiellem Microban®-Produktschutz für Schienenfahrzeuge.
Materialtyp	Elastomerschaum auf Basis synthetischen Kautschuks mit high-tech Beschichtung; Werksmäßig hergestellter Elastomerschaum gemäß EN 14304 mit der patentierten Armaprene® Technologie, US Patent Nr. 8 163 811, EU Patent Nr. 2 261 305, Patent für die Beschichtung EP 2 522 502
Farbe	Blau mit metallisch glänzender Oberfläche
Spezielle Materialhinweise	Die Selbstklebebeschichtung basiert auf einem modifizierten Acrylat-Kleber mit Gitternetzstruktur und ist beschichtet mit einer Polyethylen-Folie. Die Schutzfolie der Klebeschicht von selbstklebenden Verschlüssen kann Spuren von Silikon enthalten.
Anwendungen	Dämmstoff / Isolierung für Luftkanäle und Rohrleitungen (inkl. Bogen, Armaturen, Flanschen) in Kälte- und Klimaanlage zur Tauwasserverhinderung
Besonderheiten	Die Beschichtung bietet eine hervorragende Haltbarkeit auch unter UV-Einwirkung bei der Verwendung im Außenbereich. Das Dämmsystem ist leicht zu reinigen.
Hinweise	Bei der Auslegung der Dämmschichtdicke zur Tauwasserverhinderung ist mit einem Wärmeübergangskoeffizienten (ausßen) von 8 W/(m²·K) zu rechnen.

Eigenschaft	Wert/Beurteilung		Prüfzeugnis ^{*1}	Überwachung ^{*2}	Besondere Hinweise
Temperaturbereich					
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenztemperatur	+ 110 °C	(+ 85 °C bei vollflächiger Verklebung von Platte oder Band auf dem Objekt.)	o/●	Getestet gemäß EN 14706, EN 14707 und EN 14304
	Untere Anwendungsgrenztemperatur	-50 °C			
Wärmeleitfähigkeit					
Wärmeleitfähigkeit	ϑ_m	+/-0	°C	$\lambda =$	Prüfung nach EN ISO 13787 Getestet gemäß EN 12667 EN ISO 8497
	λ	$\leq 0,040$	W/(m · K)	$[40 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0009 \cdot \vartheta_m^2]/1000$	
Wasserdampfdiffusionswiderstand					
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ	\geq	10.000		Getestet gemäß EN 12086 und EN 13469
Brandverhalten					
Baustoffklasse	Hazard level		HL3, R1 (6 bis 25 mm)	EU 6253 EU 5949	Deklariert gem. EN 45545-2
	NFPA 150 - American fire test - Brandprüfung an Eisenbahnkomponenten		$I_s \leq 25$ Ds(4,0) ≤ 100	EU 6905 EU 6906 EU 6907 EU 6908	Klassifiziert nach NFPA 130:2014 Gprüft nach ASTM E 162:20, ASTM E 662:2012
	Russische Föderation - Konformitätsbescheinigung		G1, V2, D2, T2, I1,8	RUS 6866	Deklariert nach: GOST 12.1.044-89
	Boeing Standard - Brand & Toxizitätsprüfung		CO (ppm) 140, NOx(ppm) 10, SO2(ppm) n.n., HCN 9ppm) 8, HCL 9ppm) 166, HF 9ppm) 11	EU 6999	Gepprüft nach BSS 7239:1988, BSS 7242:1989
Praktisches Brandverhalten	Selbst verlöschend, tropft nicht, leitet kein Feuer		EU 6362		
Sonstige technische Eigenschaften					
Toleranzen	Gemäß EN 14304, Tabelle 1				
Lagerung und Haltbarkeit	Selbstklebendes Band, selbstklebende Platten: 1 Jahr				Kann in trockenen, sauberen Räumen mit normaler relativer Luftfeuchtigkeit (50% bis 70%) und Umgebungstemperatur (0 °C – 35 °C) gelagert werden.

*1 Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Genehmigungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden.

*2 ●: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden
o: Werkseigene Produktionskontrolle

Technische Daten - Armaflex Rail ZH

Kurzbeschreibung	Halogenfreier, flexibler geschlossenzelliger Dämmstoff mit sehr guten Flammseigenschaften und einer geringen Rauchdichte für Schienenfahrzeuge.
Materialtyp	Elastomerschaum auf Basis synthetischen Kautschuks. Werksmäßig hergestellter Elastomerschaum gemäß EN 14304.
Farbe	Dunkel grau
Spezielle Materialhinweise	Selbstklebebeschichtung: Haftkleber-Beschichtung auf modifizierter Acrylat-Basis mit Gitternetzstruktur. Abdeckung aus Polyethylen-Folie. Die Abdeckfolie kann Spuren von Silikon enthalten.
Anwendungen	Dämmstoff / Isolierung für Luftkanäle und Rohrleitungen (inkl. Bogen, Armaturen, Flanschen) in Kälte- und Klimaanlage zur Tauwasserhinderung in Schienenfahrzeugen
Besonderheiten	Halogenfrei (Chlorid, Bromid) gemäss DIN/ VDE 0472, Teil 815. Erfüllt DIN 1988 Teil 200.
Hinweise	Armaflex Rail ZH ist nicht für den Außeneinsatz geeignet und darf nicht ungeschützt der Witterung/UV-Strahlung ausgesetzt werden. In Innenräumen ist die direkte UV-Bestrahlung zu vermeiden.

Eigenschaft	Wert/Beurteilung		Prüfzeugnis ^{*1}	Überwachung ^{*2}	Besondere Hinweise
Temperaturbereich					
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenztemperatur	+ 110 °C		○	Getestet gemäß EN 14706, EN 14707 und EN 14304
	Untere Anwendungsgrenztemperatur	-50 °C			
Wärmeleitfähigkeit					
Wärmeleitfähigkeit	ϑ_m	+/-0 °C	$\lambda =$		Prüfung nach EN ISO 13787 Getestet gemäß EN 12667 EN ISO 8497
	λ	$\leq 0,040$ W/(m · K)	$[40 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0009 \cdot \vartheta_m^2]/1000$		
Wasserdampfdiffusionswiderstand					
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ	\geq	1.000	○	Getestet nach EN 12086 und EN 13469
Brandverhalten					
Baustoffklasse	Gefährdungsstufe	HL2, R1 (3 bis 25 mm)			Prüfung nach EN 45545-2
Sonstige Brandklasse				EU 5816 EU 5857 EU 5896 EU 6665 EU 5788	
Praktisches Brandverhalten	Selbst verlöschend, tropft nicht, leitet kein Feuer				
Sonstige technische Eigenschaften					
Lagerung und Haltbarkeit	Selbstklebendes Band, selbstklebende Platte: 1 Jahr				Kann in trockenen, sauberen Räumen mit normaler relativer Luftfeuchtigkeit (50% bis 70%) und Umgebungstemperatur (0 °C - 35 °C) gelagert werden.

*1 Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Genehmigungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden.

*2 ●: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden
○: Werkseigene Produktionskontrolle

Technische Daten - Armaflex Rail ZH-C

Kurzbeschreibung	Halogenfreier, flexibler geschlossenzelliger vorbeschichteter Dämmstoff mit sehr guten Flamm- und Rauchschutzeigenschaften und einer geringen Rauchdichte für Schienenfahrzeuge.
Materialtyp	Elastomerschaum auf Basis synthetischen Kautschuks mit patentierter mehrschichtiger high-tech Beschichtung; EU Patent Nr. 2 522 502.
Farbe	Dunkel grau mit metallisch glänzender Oberfläche
Spezielle Materialhinweise	Selbstklebebeschichtung: Haftkleber-Beschichtung auf modifizierter Acrylat-Basis mit Gitternetzstruktur. Abdeckung aus Polyethylen-Folie. Die Abdeckfolie kann Spuren von Silikon enthalten.
Anwendungen	Dämmstoff/Schutz für Luftkanäle und Rohrleitungen (inkl. Bogen, Armaturen, Flanschen) in Kälte- und Klimaanlage zur Tauwasser-Verhinderung.
Besonderheiten	Halogenfrei (Chlorid, Bromid) gemäss DIN/ VDE 0472, Teil 815. Erfüllt DIN 1988 Teil 200. Die Beschichtung bietet eine hervorragende Haltbarkeit auch unter UV-Einwirkung bei der Verwendung im Außenbereich. Das Dämmsystem ist leicht zu reinigen.
Hinweise	Bei der Auslegung der Dämmschichtdicke zur Tauwasser-Verhinderung ist mit einem Wärmeübergangskoeffizienten (ausser) von $8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ zu rechnen.

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Prüf-zeugnis ^{*1}	Überwachung ^{*2}	Besondere Hinweise
Temperaturbereich				
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenztemperatur	+ 110 °C	(+ 85 °C Bei vollflächiger Verklebung von Platte oder Band auf dem Objekt)	Getestet gemäß EN 14706, EN 14707 und EN 14304
	Untere Anwendungsgrenztemperatur	-50 °C		
Wärmeleitfähigkeit				
Wärmeleitfähigkeit	ϑ_m +/-0 °C	$\lambda =$		Prüfung nach EN ISO 13787 Getestet gemäß EN 12667 EN ISO 8497
	$\lambda \leq 0,040$ W/(m · K)	$[40 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0009 \cdot \vartheta_m^2]/1000$		
Wasserdampfdiffusionswiderstand				
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ	\geq	10.000	Getestet nach EN 12086 und EN 13469
Brandverhalten				
Baustoffklasse	Gefährdungsstufe	HL3, R1 (6 bis 25 mm)	EU 6997 EU 5818	Prüfung nach EN 45545-2
Praktisches Brandverhalten	selbstverlöschend, nicht tropfend, leitet kein Feuer		EU 6364	
Sonstige technische Eigenschaften				
Lagerung und Haltbarkeit	Selbstklebendes Band, selbstklebende Bleche: 1 Jahr			Kann in trockenen, sauberen Räumen mit normaler relativer Luftfeuchtigkeit (50% bis 70%) und Umgebungstemperatur (0 °C – 35 °C) gelagert werden.

*1 Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Genehmigungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden.

*2 ●: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden
○: Werkseigene Produktionskontrolle

Armaflex Rail SD Schläuche



Länge 2,0 m, Farbe blau

Rohr max. Außen-Ø [mm]	9,0 mm		13,0 mm	
	Bestell-Nr.	m/Karton	Bestell-Nr.	m/Karton
12	RA-09X012	192	RA-13X012	130
15	RA-09X015	164	RA-13X015	112
18	RA-09X018	150	RA-13X018	98
22	RA-09X022	122	RA-13X022	88
28	RA-09X028	90	RA-13X028	64
35	RA-09X035	68	RA-13X035	56
42	RA-09X042	56	RA-13X042	48

Längentoleranz für Schläuche	±1,5 %
Dickentoleranz	±1,5 mm
Brandverhalten	Gefährdungsstufe 2, R1 gemäß EN 45545-2

Armaflex Rail SD Platten endlos



Farbe blau

Bestell-Nr.	DSD [mm]	Länge [m]	m²/Karton
RA-03-99/E	3,0	30	30
RA-06-99/E	6,0	15	15
RA-09-99/E	9,0	10	10
RA-13-99/E	13,0	8	8
RA-19-99/E	19,0	5	5

Längentoleranz für Platten	±1,5 %
Dickentoleranz	3 - 6 mm ±1,0 mm 9 - 19 mm ±1,5 mm
Brandverhalten	Gefährdungsstufe 2, R1 gemäß EN 45545-2 3mm Platte: Gefährdungsstufe 3, R1

Armaflex Rail SD Platten endlos selbstklebend



Farbe blau

Bestell-Nr.	DSD [mm]	Länge [m]	m²/Karton
RA-03-99/EA	3,0	30	30
RA-06-99/EA	6,0	15	15
RA-09-99/EA	9,0	10	10
RA-13-99/EA	13,0	8	8
RA-19-99/EA	19,0	5	5

Längentoleranz für Platten	± 1,5 %
Dickentoleranz für Platten	3 - 6 mm ±1,0 mm 9 - 19 mm ±1,5 mm
Brandverhalten	Gefährdungsstufe 2, R1 gemäß EN 45545-2 3 mm Platte: Gefährdungsstufe 3, R1

Armaflex Rail SD Band selbstklebend



Farbe blau

Bestell-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	Rollen/Karton
RA-TAPE	50,0	15	3	12

Dickentoleranz	- 0,1 / + 1,5 mm
Längentoleranz	- 1,5 / + 5 %
Brandverhalten	Gefährdungsstufe 3, R1 gemäß EN 4554-2

Armaflex Rail SD Kleber



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stück/Karton
AHU-700/1,0	Armaflex Ultima 700 Kleber, 1,0 Liter Dosen	12
AHU-SF990/0,8	Armaflex Ultima Kleber SF990, 0,8 Liter Dosen	12

Armaflex Rail SD-C Schläuche oberflächenbeschichtet



Länge 1,0 m, Farbe blau, Beschichtungsfarbe silber

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Innen-Ø min/ max [mm]	9,0 mm	
		Bestell-Nr.	m/Karton
12	13,0 - 14,5	SDC-09X012	96
15	16,0 - 17,5	SDC-09X015	82
18	19,0 - 20,5	SDC-09X018	75
22	23,0 - 24,5	SDC-09X022	61
28	29,0 - 30,5	SDC-09X028	45
35	36,0 - 38,0	SDC-09X035	34
42	43,5 - 45,5	SDC-09X042	28

Längentoleranz für Schläuche

± 1,5 %

Dickentoleranz

9 mm ± 1,5 mm

Brandverhalten

Gefährdungsstufe 3, R1 gemäß EN 45545-2

Armaflex Rail SD-C Platten oberflächenbeschichtet selbstklebend



Länge 2,0 m, Breite 1,0 m, Farbe blau, Beschichtungsfarbe silber

Bestell-Nr.	DSD [mm]	m ² /Karton
SDC-06MM/A	6,0	50
SDC-09MM/A	9,0	34
SDC-13MM/A	13,0	24
SDC-19MM/A	19,0	16
SDC-25MM/A	25,0	12

Längentoleranz für Platten

± 1,5 %

Dickentoleranz für Platten

6 mm ± 1,0 mm
9-19 mm ± 1,5 mm
25 mm ± 2,0 mm

Brandverhalten

Gefährdungsstufe 3, R1 gemäß EN 45545-2

Armaflex Rail SD-C Band selbstklebend



Farbe silber

Bestell-Nr.	Farbe	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	Rollen/Karton
ACH-PSATAPES-30	Silver	30,0	25	0.08	10
ACH-PSATAPES-50	Silver	50,0	50	0.08	6

Armaflex Rail ZH Schläuche



Länge 2,0 m, Farbe anthrazit

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Innen-Ø min/ max [mm]	9,0 mm	
		Bestell-Nr.	m/Karton
12	13,0 - 14,5	ZH-09X012	192
15	16,0 - 17,5	ZH-09X015	164
18	19,0 - 20,5	ZH-09X018	150
22	23,0 - 24,5	ZH-09X022	122
28	29,0 - 30,5	ZH-09X028	90
35	36,0 - 38,0	ZH-09X035	68
42	43,5 - 45,5	ZH-09X042	56

Längentoleranz für Schläuche	± 1,5 %
Dickentoleranz	9 mm ± 1,5 mm
Brandverhalten	Gefährdungsstufe 2, R1 gemäß EN 45545-2

Armaflex Rail ZH Platten endlos



Farbe anthrazit

Bestell-Nr.	DSD [mm]	Länge [m]	m²/Karton
ZH-03-99/E	3,0	30	30
ZH-06-99/E	6,0	15	15
ZH-10-99/E	10,0	10	10
ZH-13-99/E	13,0	8	8

Längentoleranz für Platten	+/- 1,5 %
Dickentoleranz für Platten	3 - 6 mm ± 1,0 mm 9 - 13 mm ± 1,5 mm
Brandverhalten	Gefährdungsstufe 2, R1 gemäß EN 45545-2 3 mm Platten: HL3, R1

Armaflex Rail ZH Platten endlos selbstklebend



Farbe anthrazit

Bestell-Nr.	DSD [mm]	Länge [m]	m²/Karton
ZH-03-99/EA	3,0	30	30
ZH-06-99/EA	6,0	15	15
ZH-10-99/EA	10,0	10	10
ZH-13-99/EA	13,0	8	8

Längentoleranz für Platten	+/- 1,5 %
Dickentoleranz für Platten	3 - 6 mm ± 1,0 mm 9 - 13 mm ± 1,5 mm
Brandverhalten	Gefährdungsstufe 2, R1 gemäß EN 45545-2 3 mm Platten: HL3, R1

Armaflex Rail ZH Band selbstklebend



Farbe anthrazit

Bestell-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	Rollen/Karton
ZH-TAPE	50,0	15	3	12

Dickentoleranz	- 0,1 / + 1,5 mm
Längentoleranz	- 1,5 / + 5 %
Brandverhalten	Gefährdungsstufe 3, R1 gemäß EN 45545-2

Armaflex Rail ZH-C Schläuche oberflächenbeschichtet



Länge 1,0 m, Farbe anthrazit, Beschichtungsfarbe silber

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Innen-Ø min/ max [mm]	9,0 mm	
		Bestell-Nr.	m/Karton
12	13,0 - 14,5	ZHC-09X012	96
15	16,0 - 17,5	ZHC-09X015	82
18	19,0 - 20,5	ZHC-09X018	75
22	23,0 - 24,5	ZHC-09X022	61
28	29,0 - 30,5	ZHC-09X028	45
35	36,0 - 38,0	ZHC-09X035	34
42	43,5 - 45,5	ZHC-09X042	28

Längentoleranz für Schläuche

± 1,5 %

Dickentoleranz

9 mm ± 1,5 mm

Brandverhalten

Gefährdungsstufe 3, R1 gemäß zur EN 45545-2

Armaflex Rail ZH-C Platten oberflächenbeschichtet selbstklebend



Länge 2,0 m, Breite 1,0 m, Farbe anthrazit, Beschichtungsfarbe silber

Bestell-Nr.	DSD [mm]	m ² /Karton
ZHC-06MM/A	6,0	50
ZHC-10MM/A	10,0	34
ZHC-13MM/A	13,0	24
ZHC-19MM/A	19,0	16
ZHC-25MM/A	25,0	12

Längentoleranz für Platten

± 1,5 %

Dickentoleranz für Platten

6 mm ± 1,0 mm
9-19 mm ± 1,5 mm
25 mm ± 2,0 mm

Brandverhalten

Gefährdungsstufe 3, R1 gemäß EN 45545-2

Armaflex Rail ZH-C Band selbstklebend



Farbe silber

Bestell-Nr.	Farbe	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	Rollen/Karton
ACH-PSATAPES-30	Silver	30,0	25	0.08	10
ACH-PSATAPES-50	Silver	50,0	50	0.08	6

Armacell Switzerland AG

Gewerbe Brunnmatt 18 • 6264 Pfaffnau • Schweiz
Telefon +41 (0)62 747 31 11 • Fax +41 (0)62 747 31 12
www.armacell.ch • info.ch@armacell.com

IPRN-0025-181106-de(CH)