



ArmaFlex 520

LIIMA YLIVERTAISIIN ArmaFlex® -
ASENNUKSIIN



- Nopeasti kuivuva liimaratkaisu
- Varmistaa höyrytiivit saumat
- Suunniteltu erityisesti ArmaFlex®-eristeeseen
- Jopa +105 °C:n käyttölämpötiloihin

Tekniset tiedot - ArmaFlex 520

Lyhyt kuvaus	Erikoisliima kaikkien joustavien ArmaFlex-eristeiden (paitsi ArmaFlex EPDM-pohjaiset tuotteet) asennukseen. Katso myös "Yleistiedot liima-aineen käyttöön".
Materiaalin tyyppi	Polykloropreenipohjainen kontaktiliima, ei sisällä aromaattisia yhdisteitä.
Väri	Beige
Materiaalin erityistiedot	Nestemäinen
Käyttökohteet	Joustavien ArmaFlex-eristemateriaalien liimaaminen (ks. yllä).
Erityispiirteet	Erytsiliima joustavien ArmaFlex-eristemateriaalien liittämiseen yhtenäisellä ja turvallisella liitossaumalla.
Asennus	Tutustu asennusohjeisiimme/tuotetietoihimme. Työstölämpötila: ihanne +20 °C; ei alle 0 °C. Alle +5 °C:n lämpötiloissa tai ilmankosteuden ollessa suuri (yli n. 80 %), voi kondenssin esiintyminen lisääntyä liimattavilla tai itseliimautuvilla pinnoilla tai liimakalvoilla. Siinä tapauksessa kiinnittyminen on huonoa tai mahdotonta. Tämä voidaan testata käyttämällä imukykyistä paperia (imu- tai kreppipaperia). Työtä ei tule tehdä voimakkaassa auringonpaisteessa. Ravista ja sekoita hyvin ennen käyttöä. Levitä ohuella liitettävälle pinnolle siveltimellä tai lastalla. Purista pinnat voimakkaasti vastakkain niin kauan, että ne tarttuvat toisiinsa. Tarkempia käyttöohjeita on saatavissa.
Huomautukset	Liima saavuttaa lopullisen pitävyytensä 36 tunnissa. Eristys voidaan ottaa käyttöön vasta sen jälkeen. Odota 36 tuntia ennen pinnoitteiden (poikkeus: Armafinish 99), teippien, päällysteiden jne. käyttöä.

Ominaisuus	Arvo/Arviointi	Huom.
Lämpötilaväli		
Lämpötila-alue	maks. käyttölämpötila + 105 °C min. käyttölämpötila ¹ - 50 °C	
Muut tekniset ominaisuudet		
Tuotto		Luvut ovat ainoastaan viitteellisiä.
Varastointiaika	18 kuukautta suljetussa (avaamattomassa) astiassa kuivassa, viileässä ja hyvin tuuletetussa tilassa. Ei saa säilyttää yhdessä räjähtävien aineiden tai itsestään syttyvien aineiden kanssa.	Viileässä, suojeltava jäätymiseltä. Jähmettynyt, kylmä liima palautuu lämmössä entiselleen.
Leimahduspiste	noin - 15 °C	
Räjähdyksrajat	Alempi: noin 1,0 tilavuus-%. Ylempi noin 13,0 tilavuus-%.	
Vaaralauseke	helposti syttyvä neste ja höyry	Katso lisätietoa EY-käyttöturvallisuustiedotteesta.
Ikäänymiskestävyys	Erittäin hyvä	
Säänkestävyys	Erittäin hyvä	
Liitettävän pinnan esikäsitteleminen	Puhdista likaiset pinnat ja ArmaFlexin pinta ArmaFlex Cleaner -puhdistusaineella. Soveltuvuus eri pohjille: erittäin hyvä kiinnittyvyys metallipohjaan. Väripinnoitettujen pintojen soveltuvuus liimaukseen testattava. Ei voi käyttää asfaltti-, bitumi- tai liijymönjämäalilla (pellavansiemenöljypohjainen) käsitellyille pinnoille.	Lisätietoja, ks. Tekninen bulleteri nro 17.
Kuljetusluokat	Riippuu kuljetuksen tyypistä	
Hävitysohjeet	Euroopan jäteluettelon mukainen jättekoodi tulee määrittää yhteistyössä paikallisen jäteyhtiön kanssa. Kaikki jäämät tulee poistaa pakkauksista. Pakkaukset, joissa on kuivuneita tuotejäämiä, voidaan kierrättää. Jos pakkauksissa on kuivumatonta tuotetta, pakkaukset tulee hävittää noudattamalla tuotteen hävitysohjeita.	Astian on oltava tyhjä jäämistä. Tyhjät astiat, joissa on kuivuneita tuotejäämiä, voidaan kierrättää. Astiat, joissa on kuivumatonta tuotetta jäljellä, on kierrätettävä kuin tuote.
Työstöaika ²	Arvo: 20 °C lämpötilassa: 1. Minimikuivumisaika (tuuletusaika): 3-5 minuuttia 2. Tartunta-aika 15-20 minuuttia 3. Lujittumisaika 36 tuntia.	Lujittumisaika riippuu määrästä sekä sisätilan ilmasto-olosuhteista. Ennen käytön aloittamista annettava lujittua.

1. Jos lämpötila on alle -50 °C, pyydä tarvittavat tekniset tiedot ottamalla yhteyttä asiakaspalvelukeskukseemme.

2. Liiman täydellinen tarttuvuus saavutetaan 168 tunnin kuluttua.

Kaikki annetut tiedot ja tekniset arvot perustuvat tyyppisistä käyttökohteista saatuihin kokemuksiin. Näiden tietojen vastaanottajan tulee oman etunsa ja vastuunsa vuoksi selvittää ajoissa kanssamme, voidaanko tietoja ja arvoja soveltaa aiotuille käyttöalueille. Asennusohjeet löytyvät Armaflex-asennusoppaastamme. Joidenkin kylmäaineiden purkaustilassa voi ylittää +110 °C, ota yhteyttä myyntiedustajaan lisätietoja varten. Asennus voidaan tehdä oikein vain käyttämällä Armaflex 520 -liimaa.

ArmaFlex 520 liima



Koodi	Tuotekuvaus	Kpl/laatikko
ADH520/0,25E	ArmaFlex® liima 520, 0,25 litran purkki (harjalla)	24
ADH520/0,5E	ArmaFlex® liima 520, 0,5 litran purkki	12
ADH520/1,0E	ArmaFlex® liima 520, 1,0 litran purkki	12
ADH520/2,5E	ArmaFlex® 520 liima, 2,5 litran purkki	8

