INSTALLEZ-LE, EN TOUTE CONFIANCE.

ArmaFlex
RS850 Adhesive

Colle spécialement formulée pour le collage uniforme et sûr des matériaux d'isolation ArmaFlex

// Colle en gel mono-composant qui ne goutte pas
// Développé pour le collage des isolants ArmaFlex

www.armacell.be

armacell
ArmaFlex®

DONNÉES TECHNIQUES - ARMAFLEX RS850 ADHESIVE

Brève description	Colle en gel monocomposant thixotrope spécialement adapté pour l'installation de tous les matériaux d'isolation flexibles ArmaFlex à l'exception des produits à base d'ArmaPrene et d'ArmaFlex EPDM. Voir aussi "Aperçu des adhésifs ArmaFlex"
Type d'article	Colle de contact thixotrope à base de polychloroprène, exempte de solvants aromatiques.
Informations importantes supplémentaires	Thixotropic
Gamme de couleurs du produit	Jaunâtre
Caractéristiques spéciales	Colle spécialement formulée pour un adhésivage uniforme sur ArmaFlex.
Applications	Les travaux ne doivent pas être effectués sur des installations en exploitation ou dans des zones exposées à un fort ensoleillement. Bien mélanger la colle avec un pinceau avant utilisation. Appliquer finement au pinceau ou à la spatule sur les zones à coller. Pour un collage pression, pressez avec force pendant le temps de prise. Pour plus de détails, consultez le manuel d'application ArmaFlex.
Installation	Nettoyez les surfaces sales et la surface ArmaFlex avec ArmaFlex Cleaner avant de commencer l'application de colle. Très bonne adhérence sur support métallique. La compatibilité avec les surfaces peintes doit être testée. Incompatible avec : l'asphalte, le bitume ou la peinture au plomb rouge (à base d'huile).
Remarques	Le temps de séchage de la colle est de 36 heures. Ce n'est qu'alors que l'équipement peut être remise en service. Attendre 36 heures avant d'appliquer les revêtements (exception : ArmaFinish 99), tape, revêtements, etc.

Caractéristique	Valeur / évaluation		Norme / Méthode de test
Plage de température			
Température de service	Température min. en °C[1]	Température max. en °C	
	-40	70	
Résistance aux intempéries et aux UV			
Résistance aux intempéries	Très bonne		
Santé et environnement			
Teneur en composés organiques volatils (COV)	Répond à toutes les exigences en matière de COV (français, italien, belge, allemand AgBB, EMICODE et Eurofins Indoor air Comfort GOLD).		ISO 16000 Parts 3, 6 & 9
Aspects sanitaires	FDS disponible sur demande.		
Évaluation des constructions écologiques	Répond aux exigences de construction durable pour BREEAM international et DGNB.		
Autres caractéristiques techniques			
Stabilité au vieillissement	Très bonne		
Conditions d'application	Température d'application : idéalement entre 10°C et 20°C. Pour des températures inférieures à +5 °C ou à une humidité relative élevée (supérieure à environ 80 %), une condensation accrue peut se former sur les surfaces des films collés ou sur les adhésifs. Dans ces cas, le collage est difficile ou impossible. Ceci peut être testé à l'aide de papier absorbant (buvard).		
Mise au rebut et recyclage	Selon le catalogue européen des déchets, l'attribution d'un numéro de code de déchet devrait être effectuée en accord avec l'entreprise régionale d'élimination des déchets. Les résidus doivent être retirés de l'emballage et, une fois vidés, éliminés conformément aux Les emballages partiellement vidés doivent être éliminés sous la forme d'élimination indiquée par l'organisme d'élimination régional. Pour plus de détails, voir la fiche de données de sécurité pertinente.		
Limites d'explosion	Inférieur : 1,1 Vol.% Supérieur : 11,5 Vol.%		
Point d'ignition	Environ -17°C		
Classe de risque	Liquide et vapeur hautement inflammables		
Durée de conservation	36 mois		
Teneur en solides	Environ 19,5%		
Stockage	Le matériel doit être entreposé dans un contenant fermé (non ouvert) dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Ne pas stocker en même temps : des substances explosives; des substances qui brûlent spontanément. Si la colle venez à geler le processus est réversible sans perte de performances.		
Temps de pose[2]	à 20 °C : 1. Temps de séchage humide (temps d'aération) : > 2 minutes		

Caractéristique	Valeur / évaluation	Norme / Méthode de test
	2. Temps de prise (temps ouvert) : 10 à 15 minutes 3. Temps de cure : 24 heures Dépend de la quantité mise en œuvre ainsi que des conditions climatiques intérieures.	
Rendement	Rendement indicatif de la colle pour une application en double encollage : Manchons ArmaFlex (épaisseur > consommation sur non fendue > consommation sur fendue) : 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l 20 mm > 280 m/l > 70 m/l 30 mm > 175 m/l > 45 m/l 40 mm > 130 m/l > 35 m/l Rouleaux ArmaFlex : 3-4 m² /l Ces chiffres sont donnés à titre indicatif.	

[1] Pour les températures inférieures à -40 °C, veuillez vous rapprocher du service technique pour obtenir les renseignements techniques correspondants.

[2] La pleine performance de la colle est obtenue après 168 h.

Colle - standard

Code	Description	EAN	Contenu primaire [pièces]
ADH-RS850/0,5	Adhésif ArmaFlex RS850. Disponible en bidons de 0,5 litre.	7612207414363	6 cannette