

Armafinish® 99

LA VERNICE ELASTICA IDEATA PER LA
PROTEZIONE E LA COPERTURA DELLA
GAMMA ARMAFLEX®



- Resistente agli agenti atmosferici e all'invecchiamento. Il rivestimento mantiene l'elasticità
- Pittura anti gocciola
- Protezione dei Materiali isolanti Armaflex®

Dati tecnici - Pittura Armafinish 99

| | |
|--------------------------|---|
| Descrizione del prodotto | Armafinish 99 è una vernice che rimane costantemente elastica, resiste alle condizioni climatiche ed ha una buona resistenza all'invecchiamento. |
| Tipo di Materiale | Non gocciola |
| Colore | bianco (RAL 9001) o grigio (RAL 7037) |
| Informazioni speciali | Consumo normale: 0,55 l/m ² se si applicano due mani (corrisponde allo spessore di 0,26mm di uno strato asciutto). |
| Applicazioni | Protezione di materiali isolanti Armaflex quando installati all'esterno. |
| Installazione | Tutti gli isolanti Armaflex (tranne HT/Armaflex e prodotti Armaflex con tecnologia armaprene) installati all'esterno devono essere rivestiti con due mani complete di Armafinish 99. Temperatura di applicazione: da + 10 °C a + 30 °C, umidità relativa massima 80%. Tempo di essiccazione a + 20 °C: circa 2 ore. Bisogna attendere questo tempo anche fra strati; il secondo strato deve essere applicato entro 7 giorni. La vernice può essere applicata con una spazzola o un rullo. Lavare gli strumenti con acqua. |
| Nota bene | I materiali Armaflex non rivestiti non possono rimanere esposti alle condizioni atmosferiche per oltre 3 giorni, quindi la vernice deve essere applicata il prima possibile. Ispezionare il rivestimento protettivo a intervalli regolari. Al massimo dopo 2 anni bisogna applicare altre due mani. Fare riferimento alle istruzioni speciali / schede di sicurezza |

| Proprietà | Valori | Nota bene |
|---------------------------------------|--|---|
| Altre caratteristiche tecniche | | |
| Vita utile del prodotto | Vita utile in contenitore sigillato: 12 mesi. | Conservare il contenitore chiuso in luogo fresco, non ghiacciato. |
| Limite di esplosione | Inferiore: nessuno Superiore: nessuno | |
| Classe di rischio | Materiale non pericoloso, come da definizione delle disposizioni in materia di trasporto (ADR/RID, IMDG-Code, ICAO-TI/ IATA-DGR). | |
| Riciclo | Codice di smaltimento secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti, in accordo con le disposizioni nazionali. Per maggiori dettagli far riferimento alla Scheda di Sicurezza. | L'imballaggio deve essere svuotato di ogni residuo. I contenitori con tracce di prodotto indurito può essere riciclato. I contenitori con il prodotto polimerizzato devono essere smaltiti nello stesso modocom si ricicla il prodotto. |

Tutti i dati e le informazioni tecniche sono basate su risultati ottenuti in condizioni tipiche di applicazione. Si consiglia a coloro i quali utilizzano queste informazioni di verificare preventivamente insieme a noi, nel proprio interesse e nella propria responsabilità, se le informazioni possano essere utilizzate per l'applicazione designata. Le istruzioni di montaggio sono disponibili nel manuale di installazione Armaflex

Pittura Armafinish 99 vernice



Vernice

| Codice | Descrizione | Pezzi per cartone |
|----------------------|---|-------------------|
| FINISH/GY-2,5 | rivestimento protettivo per Armaflex, grigio argento (RAL-Nr. 7037), barattoli da 2,5 litri | 4 |
| FINISH/WH-2,5 | rivestimento protettivo per Armaflex, bianco (RAL-Nr. 9001), barattoli da 2,5 litri | 4 |

note
