

OVERSIGT OVER KLÆBEMIDLER

Produktets navn	ArmaFlex® 520	ArmaFlex HT625	ArmaFlex 750	ArmaFlex RS850	ArmaFlex SF990	ArmaFlex Ultima 700	ArmaFlex Ultima SF990
Kort beskrivelse	Speciel ArmaFlex klæbemiddel	Høj temperatur, industriel kvalitet Klæbemiddel	Kontaktklæbemiddel på polychloroprenbasis, fri for aromatiske opløsningsmidler	Drypfri tixotropisk klæbemiddel	Fri for opløsningsmidler, miljøvenligt klæbemiddel	Specialklæbemiddel til ArmaPrene® syntetisk gummi	Fri for opløsningsmidler, miljøvenligt klæbemiddel til ArmaPrene syntetisk gummi
Særlige funktioner	Klæbemiddel til almindelig brug	Højtydende klæbemiddel til en bred række temperaturer og anvendelser	Specielt formuleret klæbemiddel til ensartet og sikker sømbinding af fleksible NH/ArmaFlex Smart-isoleringsmaterialer	Tixotropisk gel, ikke-drypende klæbemiddel til hurtigere og renere påføring	Vandbaseret dispersion, fri for opløsningsmidler, ingen emissioner, LEED®-konform	Specielt formuleret til maksimal kompatibilitet med produkter baseret på ArmaPrene syntetisk gummi	Vandbaseret dispersion, opløsningsmidelfri lim, ingen emissioner, LEED-konform
Godkendt til	ArmaFlex ¹ ArmaSound ArmaComfort ArmaFlex Rail ZH	ArmaFlex HT/ArmaFlex ArmaSound ArmaComfort ArmaFlex Rail ZH	NH/ArmaFlex Smart	ArmaFlex ¹ ArmaSound ArmaComfort ArmaFlex Rail ZH	ArmaFlex ¹ NH/ArmaFlex	ArmaFlex Ultima ArmaFlex Rail SD	ArmaFlex Ultima ArmaFlex Rail SD
Farve	Beige	Beige	Beige	Gullig	Sort	Blå	Blå
Driftstemperatur¹	-50°C til +105°C	-50°C til +150°C	-50°C til +90°C	-40°C til +70°C	-30°C til +100°C	-50°C til +110°C	-30°C til +100°C
Emballage	Dåse 250 ml / 500 ml 1000 ml / 2500 ml	Dåse 250 ml / 500 ml 1000 ml	Dåse 500 ml	Dåse 500 ml	Plastbeholder 800 ml	Dåse 1000 ml	Plastbeholder 800 ml
Minimum tørretid (udluftningstid)²	3 - 5 minutter	3 - 5 minutter	3-5 minutter	>2 minutter	> 5 minutter	3 - 5 minutter	> 5 minutter
Vedhæftningstid ved kontakt²	15 - 20 minutter	15 - 20 minutter	15-20 minutter	10 - 15 minutter	15 - 20 minutter	15 - 20 minutter	15 - 20 minutter
Indstilling af tid²	36 timer	36 timer	36 timer	24 timer	36 timer	36 timer	36 timer
Anvendelse temperatur	ideelt +15 to +20°C ikke under 0°C	ideelt +15 to +20°C ikke under 0°C	ideelt +15 to +20°C ikke under 0°C	ideelt +15 to +25°C ikke under +10°C	ideelt +15 to +20°C ikke under +5°C	ideelt +15 to +20°C ikke under 0°C	ideelt +15 to +20°C ikke under +5°C
Holdbarhed	18 måneder	18 måneder	18 måneder	36 måneder	6 måneder	18 måneder	6 måneder
Udbytte³	ArmaFlex slanger: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; ArmaFlex plader: 7-9 m ² /l	ArmaFlex slanger: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; ArmaFlex plader: 3-4 m ² /l	ArmaFlex slanger: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; ArmaFlex plader: 7-9 m ² /l	ArmaFlex slanger: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; ArmaFlex plader: 3-4 m ² /l	ArmaFlex slanger: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; ArmaFlex plader: 3-4 m ² /l	ArmaFlex slanger: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; ArmaFlex plader: 3-4 m ² /l	ArmaFlex slanger: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; ArmaFlex plader: 3-4 m ² /l
LEED konform	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej	Ja
BREEAM level	Exemplary level	Exemplary level	Exemplary level	Exemplary level	Exemplary level	Exemplary level	Exemplary level
Nordic Ecolabel	opført med bemærkninger	-	opført med bemærkninger	opført med bemærkninger	-	opført med bemærkninger	opført med bemærkninger

¹ Ved temperaturer under -50 °C bedes du kontakte vores kundeservice.

² Ved 20°C

³ Minimumsforbrug med klæbemidlet på begge overflader. (tykkelse > forbrug uden slids > forbrug med slids). Disse tal er kun vejledende.