

Produktname	ArmaFlex® 520	ArmaFlex 525	ArmaFlex HT625	ArmaFlex RS850	ArmaFlex SF990	ArmaFlex Ultima 700	ArmaFlex Ultima SF990
Kurzbeschreibung	Spezialkleber für ArmaFlex	Premium Spezialkleber für ArmaFlex	Hochtemperaturkleber in Industriequalität	Nicht tropfender Einkomponentenkleber	Lösungsmittelfreier, umweltfreundlicher Kleber	Spezialkleber für Armaprene® Synthetikgummi	Lösungsmittelfreier, umweltfreundlicher Kleber für Armaprene Synthetikgummi
Materialhinweise	Standardkleber	Spezialkleber für ArmaFlex Synthetikgummi der neuen Generation	Hochleistungskleber für ein breites Spektrum von Temperaturen und Anwendungen	Nicht tropfender, thixotroper Kleber in Gelform für schnellere und saubere Anwendung und längerer Haltbarkeit	Wasserbasierter, lösemittelfreier Kleber, keine Emissionen, LEED-konform	Speziell entwickelt für maximale Verträglichkeit mit ArmaFlex Ultima	Wasserbasierter, lösungsmittelfreier Kleber, keine Emissionen, LEED-konform
Geeignet für	ArmaFlex ¹ ArmaSound ArmaComfort ArmaFlex Rail ZH AF/ArmaFlex Evo ⁵	AF/ArmaFlex Evo ArmaFlex LS SH/ArmaFlex (s2) ArmaFlex HP (s2)	ArmaFlex ArmaSound ArmaComfort ArmaFlex Rail ZH	ArmaFlex ¹ ArmaSound ArmaComfort ArmaFlex Rail ZH	ArmaFlex ² AF/ArmaFlex Evo NH/ArmaFlex	ArmaFlex Ultima ArmaFlex Rail SD	ArmaFlex Ultima ArmaFlex Rail SD
Farbe	beige	beige	beige	gelblich	schwarz	blau	blau
Anwendungstemperatur³	-50°C bis +105°C	-50°C bis +110°C	-50°C bis +150°C	-40°C bis +70°C	-30°C bis +100°C	-50°C bis +110°C	-30°C bis +100°C
Verpackung	Dose 250 ml / 500 ml 1000 ml / 2500 ml	Dose 250ml / 500 ml 1000 ml / 2500 ml	Dose 250 ml / 500 ml 1000 ml	Dose 500 ml	Kunststoffbehälter 800 ml	Dose 1000 ml	Kunststoffbehälter 800 ml
Mindesttrockenzeit (Abluftzeit)⁴	3 - 5 Minuten	3 - 5 Minuten	3 - 5 Minuten	>2 Minuten	ca. 12 - 60 Minuten	3 - 5 Minuten	ca. 12 - 60 Minuten
Kontaktklebezeit⁴	15 - 20 Minuten	15 - 20 Minuten	15 - 20 Minuten	10 - 15 Minuten	ca. 5 - 10 Minuten	15 - 20 Minuten	ca. 5 - 10 Minuten
Abbindezeit⁴	36 Stunden	36 Stunden	36 Stunden	24 Stunden	72 Stunden	36 Stunden	72 Stunden
Verarbeitungstemperatur	ideal 15 - 20°C nicht unter 0°C	ideal 15 - 20°C nicht unter 0°C	ideal 15 - 20°C nicht unter 0°C	ideal 15 - 25°C nicht unter +10°C	ideal +20 - 25°C nicht unter +15°C, nicht über +30°C	ideal 15 - 20°C nicht unter 0°C	ideal +20 - 25°C nicht unter +15°C, nicht über +30°C
Haltbarkeit	18 Monate	18 Monate	18 Monate	36 Monate	6 Monate	18 Monate	6 Monate
LEED-konform	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja

¹ Nicht anzuwenden für AF/ArmaFlex Evo, HT/ArmaFlex, ArmaFlex LS, SH/ArmaFlex (s2), ArmaFlex HP (s2)

² Nicht anzuwenden für HT/ArmaFlex und Produkte auf Basis von Armaprene-Synthetikgummi

³ Bei Temperaturen unter -50 °C fragen Sie bitte unseren Kundenservice nach den entsprechenden technischen Informationen.

⁴ Bei 20°C

⁵ Für Schläuche, wenn B/B_L-s3,d0 erforderlich ist