LIIMAN YLEISKATSAUS

Tuotteen nimi	ArmaFlex® 520	ArmaFlex HT625	ArmaFlex 750	ArmaFlex RS850	ArmaFlex SF990	ArmaFlex Ultima 700	ArmaFlex Ultima SF990
Lyhyt kuvaus	Erityinen ArmaFlex liima	Korkea lämpötila, teollisuusluokka liima	Kontaktiliima polykloropreenipohjainen, ei sisällä aromaattisia liuottimia	Tippumaton tiksotrooppinen liima	Liuotinvapaa, ympäristöystävällinen liima	Erityinen liima ArmaPrene® synteettinen kumi	Liuotinvapaa, ympäristöystävällinen liima ArmaPreneen synteettinen kumi
Erityisominaisuudet	Yleiskäyttöinen liima	Korkea suorituskyky liima laajalle erilaisiin lämpötiloihin ja sovelluksiin	Erityisesti muotoiltu liima tasaiseen ja turvalliseen saumojen liimaamiseen. joustavien NH/ArmaFlex Smart -eristemateriaalien kiinnittämiseen.	Tiksotrooppinen geeli, tippumaton liima nopeampaan ja puhtaampaan levitys	Vesipohjainen dispersio, liuotinvapaa liima, ei päästöjä, LEED®-konforminen	Erityisesti suunniteltu maksimaaliseen yhteensopivuuteen synteettiseen ArmaPrene-kumiin perustuvien tuotteiden kanssa.	Vesipohjainen dispersio, liuotinvapaa liima, ei päästöjä, LEED-yhteensopiva.
Hyväksytty	ArmaFlex[1] ArmaSound ArmaComfort ArmaFlex Rail ZH	ArmaFlex HT/ArmaFlex ArmaSound ArmaComfort ArmaFlex Rail ZH	NH/ArmaFlex Smart	ArmaFlex[1] ArmaSound ArmaComfort ArmaFlex Rail ZH	ArmaFlex[1] NH/ArmaFlex	ArmaFlex Ultima ArmaFlex Rail SD	ArmaFlex Ultima ArmaFlex Rail SD
Väri	Beige	Beige	Beige	Kellertävä	Musta	Sininen	Sininen
Käyttölämpötila[1]	-50°C ja +105°C	-50°C ja +150°C	-50°C ja +90°C	-40°C ja +70°C	-30°C ja +100°C	-50°C ja +110°C	-30°C ja +100°C
Pakkaus	Peltipurkki 250 ml / 500 ml 1000 ml / 2500 ml	Peltipurkki 250 ml / 500 ml 1000 ml	Peltipurkki 500 ml	Peltipurkki 500 ml	Muovisäiliö 800 ml	Peltipurkki 1000 ml	Muovisäiliö 800 ml
Vähimmäiskuivumisaika (tuuletusaika)[2]	3 - 5 minuuttia	3 - 5 minuuttia	3–5 minuuttia	>2 minuuttia	> 5 minuuttia	3 - 5 minuuttia	> 5 minuuttia
Kosketuksen tarttumisaika[2]	15 - 20 minuuttia	15 - 20 minuuttia	15–20 minuuttia	10 - 15 minuuttia	15 – 20 minuuttia	15 - 20 minuuttia	15 – 20 minuuttia
Asetusaika[2]	36 tuntia	36 tuntia	36 tuntia	24 tuntia	36 tuntia	36 tuntia	36 tuntia
Hakemus lämpötila	mieluiten +15 to +20°C ei alle 0°C	mieluiten +15 to +20°C ei alle 0°C	mieluiten +15 to +20°C ei alle 0°C	mieluiten +15 to +25°C ei alle +10°C	mieluiten +15 to +20°C ei alle +5°C	mieluiten +15 to +20°C ei alle 0°C	mieluiten +15 to +20°C ei alle +5°C
Säilyvyys	18 kuukaudet	18 kuukaudet	18 kuukaudet	36 kuukaudet	6 kuukaudet	18 kuukaudet	6 kuukaudet
Tuotto[3]	ArmaFlex letkut: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; ArmaFlex levyt: 7-9 m^2 /l	ArmaFlex letkut: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; ArmaFlex levyt: 3-4 m^2 /l	ArmaFlex letkut: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; ArmaFlex levyt: 7-9 m^2 /l	ArmaFlex letkut: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; ArmaFlex levyt: 3-4 m^2 /l	ArmaFlex letkut: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l 20 mm > 280 m/l > 70 m/l 30 mm > 175 m/l > 45 m/l 40 mm > 130 m/l > 35 m/l ArmaFlex levyt: 3-4 m^2 /l	ArmaFlex letkut: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; ArmaFlex levyt: 3-4 m^2 /l	ArmaFlex letkut: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; ArmaFlex levyt: 3-4 m^2 /l
LEED-konformi	Ei	Ei	Ei	Ei	Kyllä	Ei	Kyllä
BREEAM level	Exemplary level	Exemplary level	Exemplary level	Exemplary level	Exemplary level	Exemplary level	Exemplary level
Nordic Ecolabel	lueteltu huomautuksineen	-	lueteltu huomautuksineen	lueteltu huomautuksineen	-	lueteltu huomautuksineen	lueteltu huomautuksineen

[1] For temperatures below -50°C please contact our customer service
[2] At 20°C
[3] Minimum consumption with the adhesive applied to both surfaces. (thickness > consumption unslotted > consumption slotted). These figures are a guide only.

armacell®
MAKING A DIFFERENCE AROUND THE WORLD