







Nom du produit	Armaflex 520	Armaflex HT625	Armaflex RS850	Armaflex SF990	Armaflex Ultima 700	Armaflex Ultima SF990
Etiquetage						
Description courte	Colle spéciale pour Armaflex	Haute température, Colle de industriel	Colle qui ne goutte pas	Colle qui ne goutte pas	Colle speciale pour Armaprene® caoutchouc synthétique	Colle sans solvant et respectueuse de l'environnement pour Armaprene® caoutchouc synthétique
Fonctions particulières	Colle générales	haute performance pour une large gamme de températures et d'applications	Colle qui ne goutte pas, pour une application plus rapide et plus propre	Dispersion à base d'eau, Colle sans solvant, ni émission, LEED-conforme	Specially formulated for maximum compatibility with Armaflex Ultima	Dispersion à base d'eau, Colle sans solvant, ni émission, LEED-conforme
Utilisé pour	Armaflex <sup>1</sup> ArmaSound ArmaComfort Armaflex Rail ZH	Armaflex ArmaSound ArmaComfort Armaflex Rail ZH	Armaflex <sup>1</sup> ArmaSound ArmaComfort Armaflex Rail ZH	Armaflex <sup>2</sup>	Armaflex Ultima Armaflex Rail SD	Armaflex Ultima Armaflex Rail SD
Couleur	beige	beige	jaune	noir	bleu	bleu
Température de service <sup>3</sup>	-50°C à +105°C	-50°C à +150°C	-40°C à +70°C	-30°C à +100°C	-50°C à +110°C	-30°C à +100°C
Emballage	boîte 250 ml / 500 ml 1000 ml / 2500 ml	boîten 250 ml / 500 ml 1000 ml	boîte 500 ml	plastifié conteneur 800 ml	boîte 1000 ml	plastifié conteneur 800 ml
Minimum drying time (airing time) <sup>4</sup>	3-5 minutes	3-5 minutes	>2 minutes	approx. 12-60 minutes	3-5 minutes	approx. 12-60 minutes
Temps minimum de séchage (évaporation) <sup>4</sup>	15-20 minutes	15-20 minutes	10-15 minutes	approx. 5-10 minutes	15-20 minutes	approx. 5-10 minutes
Temps de mise en contact <sup>4</sup>	36 heures	36 heures	24 heures	72 heures	36 heures	72 heures
Température d'application	ideal 15-20°C pas en-dessous 0°C	ideal 15-20°C pas en-dessous 0°C	ideal 15-25°C pas en-dessous +10°C	ideal +20-25°C pas en-dessous +15°C, pas au-dessus +30°C	ideal 15-20°C pas en-dessous 0°C	ideal +20-25°C pas en-dessous +15°C, pas au-dessus +30°C
Durée de conservation	18 mois	18 mois	36 mois	6 mois	18 mois	6 mois
LEED-conforme	Non	Non	Non	Oui	Non	Oui

<sup>1</sup> Ne pas utiliser pour HT/ArmaFlex

<sup>2</sup> Ne pas utiliser pour HT/ArmaFlex et produits à base de caoutchouc synthétique Armaprene

<sup>3</sup> Pour temperatures en-dessous -50°C merci de contacter notre Service Clients

<sup>4</sup> A 20°C