

LIJM OVERZICHT

produktnaam	ArmaFlex® 520	ArmaFlex 525	ArmaFlex HT625	ArmaFlex 750	ArmaFlex RS850	ArmaFlex SF990	ArmaFlex Ultima 700	ArmaFlex Ultima SF990
Korte beschrijving	Speciale ArmaFlex-lijm	Speciale ArmaFlex premium lijm	Industriële lijm op hoge temperatuur	Contactlijm op polychloropreenbasis, vrij van aromatisch oplosmiddel	Niet-druppelende thixotrope lijm	Oplosmiddelvrije, milieuvriendelijke lijm	Speciale lijm voor ArmaPrene synthetisch rubber	Oplosmiddelvrije, milieuvriendelijke lijm voor ArmaPrene synthetisch rubber
Speciale eigenschappen	Lijm voor algemeen gebruik	Speciale lijm generatie ArmaFlex synthetisch rubber	Sterk presterende lijm voor een breed temperatuur- en toepassingsgebied	Speciaal samengestelde lijm voor gelijkmatige en veilige verlijming van flexibele NH/ArmaFlex Smart isolatiematerialen	Thixotrope gel, druipvrije lijm voor sneller en schoner aanbrengen	Dispersie op waterbasis, oplosmiddelvrije lijm, geen uitstoot, LEED conform	Speciaal geformuleerd voor maximale compatibiliteit met producten op basis van ArmaPrene synthetisch rubber	Dispersie op waterbasis, oplosmiddelvrije lijm, geen uitstoot, LEEDconform
Goedgekeurd	ArmaFlex ¹ ArmaSound ArmaComfort ArmaFlex Rail ZH	AF/ArmaFlex Evo ArmaFlex LS ArmaFlex SE	ArmaFlex HT/ArmaFlex ArmaSound ArmaComfort ArmaFlex Rail ZH	NH/ArmaFlex Smart	ArmaFlex ¹ ArmaSound ArmaComfort ArmaFlex Rail ZH AF/ArmaFlex Evo	ArmaFlex ¹ AF/ArmaFlex Evo NH/ArmaFlex	ArmaFlex Ultima ArmaFlex Rail SD	ArmaFlex Ultima ArmaFlex Rail SD
Kleur	beige	beige	beige	beige	Geelachtig	Zwart	Blauw	Blauw
Bedrijfstemperatuur¹¹	-50°C tot +105°C	-50°C tot +110°C	-50°C tot +150°C	-50°C tot +90°C	-40°C tot +70°C	-30°C tot +100°C	-50°C tot +110°C	-30°C tot +100°C
Verpakking	Blik 250 ml / 500 ml 1000 ml / 2500 ml	Blik 250ml / 500 ml 1000 ml / 2500 ml	Blik 250 ml / 500 ml 1000 ml	Blik 500 ml	Blik 500 ml	Plastic beke 800 ml	Blik 1000 ml	Plastic beke 800 ml
Minimale droogtijd (luchtijd)²	3 - 5 minuten	3 - 5 minuten	3 - 5 minuten	3-5 minuten	>2 minuten	> 5 minuten	3 - 5 minuten	> 5 minuten
Contacthechtijd²	15 - 20 minuten	15 - 20 minuten	15 - 20 minuten	15-20 minuten	10 - 15 minuten	15 - 20 minuten	15 - 20 minuten	15 - 20 minuten
Instellingstijd²	36 uur	36 uur	36 uur	36 uur	24 uur	36 uur	36 uur	36 uur
Toepassings temperatuur	Idealiter 15 - 20°C niet onder 0°C	Idealiter 15 - 20°C niet onder 0°C	Idealiter 15 - 20°C niet onder 0°C	Idealiter 15-20°C niet onder 0°C	Idealiter 15 - 25°C niet onder +10°C	Idealiter 15 - 20°C niet onder+5°C	Idealiter 15 - 20°C niet onderr 0°C	Idealiter 15 - 20°C niet onder +5°C
Houdbaarheid	18 maanden	18 maanden	18 maanden	18 maanden	36 maanden	6 maanden	18 maanden	6 maanden
Opbrengst³	Armaflex slangen: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; ArmaFlex Plaat: 7-9 m ² /l	Armaflex slangen: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; ArmaFlex Plaat: 7-9 m ² /l	Armaflex slangen: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; ArmaFlex Plaat: 3-4 m ² /l	Armaflex slangen: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; ArmaFlex Plaat: 7-9 m ² /l	Armaflex slangen: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; ArmaFlex Plaat: 3-4 m ² /l	Armaflex slangen: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; ArmaFlex Plaat: 3-4 m ² /l	Armaflex slangen: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; ArmaFlex Plaat: 3-4 m ² /l	Armaflex slangen: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; ArmaFlex Plaat: 3-4 m ² /l
LEED-conform	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja	Nee	Ja

¹ Neem voor temperaturen onder -50°C contact op met onze klantenservice.

² Bij 20°C

³ Minimaal verbruik met de lijm aangebracht op beide oppervlakken. (dikte > verbruik zonder gleuf > verbruik met gleuf). Deze cijfers zijn slechts een richtlijn.