

# OVERSIKT OVER LIM

Produktnavn	ArmaFlex® 520	ArmaFlex HT625	ArmaFlex 750	ArmaFlex RS850	ArmaFlex SF990	ArmaFlex Ultima 700	ArmaFlex Ultima SF990
<b>Kort beskrivelse</b>	Spesiallim for Armaflex	Høy temperatur, industriell kvalitet lim	Kontaktlim på polykloro-prenbasis, fri for aromatiske løsemidler	Dryppfritt, tiksotropisk lim	Løsemiddelfritt, miljøvennlig lim	Spesiallim for ArmaPrene® syntetisk gummi	Løsningsmiddelfritt miljøvennlig lim for ArmaPrene® syntetisk gummi
<b>Spesielle funksjoner</b>	Lim til generell bruk	Lim med høy ytelse For et bredt spekter av temperaturer og bruksområder	Spesiallim for jevn og sikker liming av NH/ArmaFlex Smart	Dryppfritt, tiksotropisk lim i gelform for raskere og renere påføring og lengre holdbarhet	Vannbasert, løsemiddelfritt lim, ingen utslipp, LEED®-konform	Spesielt utviklet for maksimal kompatibilitet med Armaflex Ultima	Vannbasert, løsemiddelfritt lim, ingen utslipp, LEED-konform
<b>Godkjent for</b>	ArmaFlex¹ ArmaSound ArmaComfort ArmaFlex Rail ZH	ArmaFlex HT/ArmaFlex ArmaSound ArmaComfort ArmaFlex Rail ZH	NH/ArmaFlex Smart	ArmaFlex¹ ArmaSound ArmaComfort ArmaFlex Rail ZH	ArmaFlex¹ NH/ArmaFlex	ArmaFlex Ultima ArmaFlex Rail SD	ArmaFlex Ultima ArmaFlex Rail SD
<b>Farge</b>	Beige	Beige	Beige	Gulaktig	Svart	Blå	Blå
<b>Driftstemperatur¹</b>	-50°C til +105°C	-50°C to +150°C	-50°C to +90°C	-40°C to +70°C	-30°C to +100°C	-50°C to +110°C	-30°C to +100°C
<b>Emballasje</b>	Boks 250 ml / 500 ml 1000 ml / 2500 ml	Boks 250 ml / 500 ml 1000 ml	Boks 500 ml	Boks 500 ml	Plastboks 800 ml	Boks 1000 ml	Plastboks 800 ml
<b>Minimum tørketid (luftingstid)²</b>	3 - 5 minutter	3 - 5 minutter	3-5 minutter	>2 minutter	> 5 minutter	3 - 5 minutter	> 5 minutter
<b>Adhesjonstid ved kontakt²</b>	15 - 20 minutter	15 - 20 minutter	15-20 minutter	10 - 15 minutter	15 - 20 minutter	15 - 20 minutter	15 - 20 minutter
<b>Herdetid²</b>	36 timer	36 timer	36 timer	24 timer	36 timer	36 timer	36 timer
<b>Bruksområde Temperatur</b>	ideelt sett +15 til +20 °C ikke under 0 °C	ideelt sett +15 til +20 °C ikke under 0 °C	ideelt sett +15 til +20 °C ikke under 0 °C	ideelt sett +15 til +20 °C ikke under 10 °C	ideelt sett +15 til +20 °C ikke under 5 °C	ideelt sett +15 til +20 °C ikke under 0 °C	ideelt sett +15 til +20 °C ikke under 5 °C
<b>Holdbarhet</b>	18 måneder	18 måneder	18 måneder	36 måneder	6 måneder	18 måneder	6 måneder
<b>Forbruk ³</b>	ArmaFlex slanger: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; ArmaFlex plater: 7-9 m² /l	ArmaFlex slanger: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; ArmaFlex plater: 3-4 m² /l	ArmaFlex slanger: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; ArmaFlex plater: 7-9 m² /l	ArmaFlex slanger: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; ArmaFlex plater: 3-4 m² /l	ArmaFlex slanger: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; ArmaFlex plater: 3-4 m² /l	ArmaFlex slanger: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; ArmaFlex plater: 3-4 m² /l	ArmaFlex slanger: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; ArmaFlex plater: 3-4 m² /l
<b>LEED konform</b>	Nei	Nei	Nei	Nei	Ja	Nei	Ja
<b>BREEAM level</b>	Exemplary level	Exemplary level	Exemplary level	Exemplary level	Exemplary level	Exemplary level	Exemplary level
<b>Nordic Ecolabel</b>	oppført	-	oppført	oppført	-	oppført	oppført

¹ For temperaturer under -50 °C, vennligst kontakt vår kundeservice.

² Ved 20 °C

³ Minimum forbruk med limet på begge overflater. (tykkelse > forbruk usplittet > forbruk splittet). Disse tallene er kun veiledende.