Armaflex®
SF990 Adhesive

O ADESIVO ECOLÓGICO SEM SOLVENTES ORGÁNICOS PARA INSTALAÇÃO DO ARMAFLEX®

- Adesivo ecológico sem solventes orgânicos
- Inodoro e sem emissões
- Em cumprimento com os requisitos dos edifícios sustentáveis
- Adesivo unicamente acessível a instaladores certificados

- Para temperaturas de funcionamento entre -30 °C a +100 °C
- Adesivo em base aquosa
- Produto não perigoso para a saúde

Dados Técnicos - Armaflex SF990

Breve descrição	Adesivo em base aquosa de um só componente. Especificamente concebido para a instalação dos isolamentos Armacell, baseados em borracha sintética, com exceção da gama HT/Armaflex e Armaflex Ultima.
Tipo de material	Adesivo em base aquosa, isento de solventes, disperso em látex sintético.
Cor	Cinza
Informação específica	Líquido
Aplicação	União dos isolamentos Armaflex à base de borracha sintética, excetuando HT/Armaflex e Armaflex Ultima.
Instalação	Antes de aplicar leia as instruções de instalação / informação do produto. Para aplicação a humidade relativa não deverá superar os 70%. Não deve ser aplicado quando exposto a radiação solar intensa e vento forte. Aplicar o adesivo com um pincel numa fina e uniforme camada nas duas superfícies a unir. O efeito de aderência máximo é obtido após 72 horas. O sistema não deverá entrar em funcionamento no decorrer deste período. Somente devem ser aplicadas cintas autoadesivas, revestimentos para proteção, após decorrido o período de cura.
Observações	A aplicação do adesivo Armaflex SF990 unicamente deverá realizada por instaladores certificados. Antes de iniciar a aplicação, é obrigatória receber uma formação prática por parte de um Técnico da Armacell.

Propriedades	Valor/Qualificação	Comentários
Gama de Temperaturas		
Campo de temperaturas	Temperatura máx. de trabalho +100 °C Temperatura mín. de trabalho -30 °C	
Temperatura de processamento	Idealmente entre +20 °C e +30 °C. Para aplicações em baixa temperatura de até +5 °C, por favor contacte o nosso departamento técnico.	
Outras caraterísticas técnicas		
Rendimento	Consumo mínimo de adesivo quando aplicado nas duas superfícies: 3-4 ^{2} / l	Os valores apresentados para o rendimento do adesivo são exclusivamente orientativos.
Período máximo de armazenagem	6 meses sempre quando mantido o recipiente fechado. Armazenar em local arejado e seco, protegido da intempérie (preferencialmente com temperaturas não inferiores a +15 ° C e superiores a +30 °C). Deve ser protegido de temperaturas inferiores a +5 °C.	
Preparação de superfícies	Limpe as superfícies e o Armaflex a colar com dissolvente especial Armaflex ou sissolvente Armaflex SF. Compatibilidade com superfícies: muito bom com superfícies metálicas excetuando galvanizadas. A compatibilidade com superfícies revestidas com pinturas necessita de ser testada.	
Classe de transporte	Substância não perigosa.	
Reciclagem	Atribuição de número de código de resíduo de acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos. Devem ser tidas em conta as disposições legais nacionais em vigor. Para mais informação, consulte a ficha de segurança do produto. Os recipientes devem ser desprovidos de conteúdo. Os recipientes vazios podem ser reciclados. Recipientes com vestígios de adesivo devem ser reciclados de acordo com as disposições legais nacionais em vigor.	
Tempo de secagem	a 20 °C: 1. Tempo mínimo de secagem (arejado): 12 - 60 minutos aprox. 2. Tempo de aderência por contacto: 5-10 minutos 3. Cura completa: 72 horas O sistema não deverá entrar em funcionamento até terminar período de cura do adesivo.	O tempo de cura está relacionado com a quantidade de adesivo utilizado e as condições climáticas da instalação.

Todos os dados e informações técnicas estão baseados em resultados obtidos sob condições normais de uso. É da responsabilidade dos recetores destes dados e informações, para seu próprio interesse, consultar a Armacell, no momento de projetar, a fim de confirmar que os dados e informações fornecidos podem ser aplicados, sem alterações, nas áreas de uso concebidas. As instruções de instalação estão disponíveis no nosso Manual de Instalação Armaflex. Para alguns gases refrigerantes, a temperatura de descarga pode exceder os +105 °C. Para mais informação, consulte o nosso Departamento Técnico.

Armacell Iberia, S.L. (Portugal)
Rua Cidade de Bissau, 59-C, 1° D • P-1800-075 Lisboa • Portugal
Telefone +351 961 797 439 • www.armacell.pt • info.pt@armacell.com
Armacell Iberia, S.L.
Pol. Ind. Riera d'Esclanyà C/ Can Magí, 1 • 17213 Esclanyà - Begur • Girona • Espanha
Telefone +34 972 61 34 43 • Fax +34 972 98 26 69
www.armacell.es • info.es@armacell.com

-0032-190206-pt(PT)

2019 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Sujeito a alterações sem aviso prévio. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda e de transporte.