

LIMÖVERSIKT

Produktnamn	ArmaFlex® 520	ArmaFlex HT625	ArmaFlex 750	ArmaFlex RS850	ArmaFlex SF990	ArmaFlex Ultima 700	ArmaFlex Ultima SF990
Kort beskrivning	ArmaFlex speciallim	Lim för höga temperaturer	Lim på polykloropren polykloroprenbas, fri från aromatiska lösningsmedel	Droppfritt tixotropiskt lim	Lösningssmedelsfritt, miljövänligt lim	Speciallim för ArmaPrene® syntetiskt gummi	Lösningssmedelsfritt, miljövänligt lim för ArmaPrene syntetiskt gummi
Särskilda egenskaper	Lim för allmänt bruk	Lim med hög prestanda för ett brett temperaturområde	Speciallim för limning av halogenfritt isoleringsmaterial NH/ ArmaFlex Smart	Tixotropisk gel, droppfritt lim för snabbare och renare applicering	Vattenbaserad, lösningssmedelsfritt lim, uppfyller kraven för LEED	Lim speciellt framtagen för kompatibilitet med isoleringsprodukter baserade på ArmaPrene gummi	Vattenbaserad, lösningssmedelsfritt lim, uppfyller kraven för LEED
Godkänd för	ArmaFlex ¹ ArmaSound ArmaComfort ArmaFlex Rail ZH	ArmaFlex HT/ArmaFlex ArmaSound ArmaComfort ArmaFlex Rail ZH	NH/ArmaFlex Smart	ArmaFlex ¹ ArmaSound ArmaComfort ArmaFlex Rail ZH	ArmaFlex ¹ NH/ArmaFlex	ArmaFlex Ultima ArmaFlex Rail SD	ArmaFlex Ultima ArmaFlex Rail SD
Färg	Beige	Beige	Beige	Gulaktig	Svart	Blå	Blå
Drifttemperatur¹	-50°C till +105°C	-50°C till +150°C	-50°C till +90°C	-40°C till +70°C	-30°C till +100°C	-50°C till +110°C	-30°C till +100°C
Förpackning	Plåtburk 250 ml / 500 ml 1000 ml / 2500 ml	Plåtburk 250 ml / 500 ml 1000 ml	Plåtburk 500 ml	Plåtburk 500 ml	Plastbehållare 800 ml	Plåtburk 1000 ml	Plastbehållare 800 ml
Minsta torktid (luftningstid)²	3 - 5 minuter	3 - 5 minuter	3-5 minuter	>2 minuter	> 5 minuter	3 - 5 minuter	> 5 minuter
Vidhäftningstid för kontakt²	15 - 20 minuter	15 - 20 minuter	15-20 minuter	10 - 15 minuter	15 - 20 minuter	15 - 20 minuter	15 - 20 minuter
Härdningstid²	36 timmar	36 timmar	36 timmar	24 timmar	36 timmar	36 timmar	36 timmar
Appliceringstemperatur	helst +15 till +20°C inte under 0°C	helst +15 till +20°C inte under 0°C	helst +15 till +20°C inte under 0°C	helst +15 till +20°C inte under 0°C	helst +15 till +20°C inte under 0°C	helst +15 till +20°C inte under 0°C	helst +15 till +20°C inte under 0°C
Hållbarhet	18 månader	18 månader	18 månader	36 månader	6 månader	18 månader	6 månader
Förbrukning³	ArmaFlex slangar: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; ArmaFlex plattor: 7-9 m ² /l	ArmaFlex slangar: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; ArmaFlex plattor: 3-4 m ² /l	ArmaFlex slangar: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; ArmaFlex plattor: 7-9 m ² /l	ArmaFlex slangar: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; ArmaFlex plattor: 3-4 m ² /l	ArmaFlex slangar: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; ArmaFlex plattor: 3-4 m ² /l	ArmaFlex slangar: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; ArmaFlex plattor: 3-4 m ² /l	ArmaFlex slangar: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; ArmaFlex plattor: 3-4 m ² /l
LEED kompatibel	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej	Ja
BREEAM level	Exemplary level	Exemplary level	Exemplary level	Exemplary level	Exemplary level	Exemplary level	Exemplary level
Nordic Ecolabel	noterad med anmärkningar	-	noterad med anmärkningar	noterad med anmärkningar	-	noterad med anmärkningar	noterad med anmärkningar

¹ För temperaturer under -50°C vänligen kontakta vår kundtjänst

² Vid 20°C

³ Minsta förbrukning med limmet applicerat på båda ytorna. (tjocklek > förbrukning ej slitsad > förbrukning slitsad). Dessa siffror är endast vägledande.