

# ADHESIVOS - VISIÓN GENERAL

Nombre del producto	ArmaFlex® 520	ArmaFlex 525	ArmaFlex HT625	ArmaFlex 750	ArmaFlex RS850	ArmaFlex SF990	ArmaFlex Ultima 700	ArmaFlex Ultima SF990
<b>Breve descripción</b>	Adhesivo especialmente formulado para el aislamiento ArmaFlex	Adhesivo para una instalación ArmaFlex excepcional	Adhesivo industrial de alta temperatura	Adhesivo de contacto a base de policloropreno, sin disolventes aromáticos	Adhesivo tixotrópico que no gotea	Adhesivo sin disolventes, respetuoso con el medio ambiente	Adhesivo especialmente formulado para su uso con aislamientos basados en tecnología ArmaPrene®	Adhesivo sin disolventes, respetuoso con el medio ambiente para su uso con aislamientos basados en tecnología ArmaPrene
<b>Características especiales</b>	Adhesivo de contacto a base de policloropreno, sin disolventes aromáticos	Adhesivo especial para la nueva generación de aislamiento ArmaFlex, a base de policloropreno, sin disolventes aromáticos	Alto rendimiento para un amplio rango de temperaturas y aplicaciones	Especialmente formulado para la unión uniforme y segura de materiales aislantes flexibles NH/ArmaFlex Smart	Gel tixotrópico, adhesivo que no gotea para una aplicación más rápida y limpia	Base acuosa, sin disolventes, sin emisiones, conforme al LEED	Máxima compatibilidad con materiales basados en espuma sintética ArmaPrene	Base acuosa, sin disolventes, sin emisiones, conforme al LEED
<b>Indicado para</b>	ArmaFlex ArmaSound ArmaComfort	AF/ArmaFlex Evo ArmaFlex LS	HT/ArmaFlex ArmaSound ArmaComfort	NH/ArmaFlex Smart	ArmaFlex ArmaSound ArmaComfort	ArmaFlex	ArmaFlex Ultima ArmaFlex Rail SD	ArmaFlex Ultima ArmaFlex Rail SD
<b>Color</b>	Beige	Beige	Beige	Beige	Amarelo claro	Negro	Azul	Azul
<b>Rango de temperaturas<sup>1</sup></b>	-50°C a +105°C	-50°C a +110°C	-50°C a +150°C	-50°C a +90°C	-40°C a +70°C	-30°C a +100°C	-50°C a +110°C	-30°C a +100°C
<b>Embalaje</b>	Lata 250 ml / 500 ml 1000 ml / 2500 ml	Lata 250 ml / 500 ml 1000 ml / 2500 ml	Lata 250 ml / 500 ml 1000 ml	Lata 500 ml	Lata 500 ml	Envase de plástico 800 ml	Lata 1000 ml	Envase de plástico 800 ml
<b>Tiempo de secado mínimo<sup>2</sup></b>	3 - 5 minutos	3 - 5 minutos	3 - 5 minutos	3-5 minutos	>2 minutos	> 5 minutos	3 - 5 minutos	> 5 minutos
<b>Tiempo de adhesión por contacto<sup>2</sup></b>	15 - 20 minutos	15 - 20 minutos	15 - 20 minutos	15-20 minutos	10 - 15 minutos	15 - 20 minutos	15 - 20 minutos	15 - 20 minutos
<b>Secado completo<sup>2</sup></b>	36 horas	36 horas	36 horas	36 horas	24 horas	36 horas	36 horas	36 horas
<b>Temperatura de aplicación</b>	idealmente +15 a +20°C, nunca inferior a 0°C	idealmente +15 a +20°C, nunca inferior a 0°C	idealmente +15 a +20°C, nunca inferior a 0°C	idealmente +15 a +20°C, nunca inferior a 0°C	idealmente +15 a +25°C, nunca inferior a +10°C	idealmente +15 a +20°C, nunca inferior a +5°C	idealmente +15 a +20°C, nunca inferior a 0°C	idealmente +15 a +20°C, nunca inferior a +5°C
<b>Tiempo de almacenaje</b>	18 meses	18 meses	18 meses	18 meses	36 meses	6 meses	18 meses	6 meses
<b>Rendimiento<sup>3</sup></b>	Coquillas ArmaFlex: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; Planchas ArmaFlex: 7-9 m <sup>2</sup> /l	Coquillas ArmaFlex: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; Planchas ArmaFlex: 7-9 m <sup>2</sup> /l	Coquillas ArmaFlex: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; Planchas ArmaFlex: 3-4 m <sup>2</sup> /l	Coquillas ArmaFlex: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; Planchas ArmaFlex: 7-9 m <sup>2</sup> /l	Coquillas ArmaFlex: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; Planchas ArmaFlex: 3-4 m <sup>2</sup> /l	Coquillas ArmaFlex: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; Planchas ArmaFlex: 3-4 m <sup>2</sup> /l	Coquillas ArmaFlex: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; Planchas ArmaFlex: 3-4 m <sup>2</sup> /l	Coquillas ArmaFlex: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; Planchas ArmaFlex: 3-4 m <sup>2</sup> /l
<b>Conforme al LEED</b>	No	No	No	No	No	Sí	No	Sí

<sup>1</sup> Para temperaturas inferiores a -50°C, por favor póngase en contacto con nuestro departamento de Customer Service

<sup>2</sup> Los tiempos de referencia son a 20°C

<sup>3</sup> Consumo mínimo con el adhesivo aplicado en ambas superficies (espesor > consumo sin ranura > consumo con ranura). Estos valores son orientativos.